



#### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

##### LECHADEADO.

EL LECHADEADO SE HARA A LAS 24 HORAS DE TERMINADO EL ENLADRILLADO (ver especificacion de ladrillos) Y POR MEDIO DE UNA ESCOBA, TENIENDO UNA CONSISTENCIA DE LECHADEO LO SUFICIENTEMENTE FLUIDO PARA QUE PENETRE ENTRE LAS JUNTAS DEL ENLADRILLADO, EVITANDO QUE FORME CASCARA SOBRE LA SUPERFICIE.

- 1.- ESTE LECHADEO SE DEBERA CURAR POR UN PERIODO DE 3 DIAS. EL ACABADO DE LA SUPERFICIE ENLADRILLADA DEBERA SER LA DEL LADRILLO ROJO CON TODAS LAS JUNTAS, POROS Y PEQUEÑAS FISURAS TAPADAS POR EL LECHADEADO.

PARA LOS CASOS DONDE SE REQUIERA FUTURAS AMPLIACIONES, SERA NECESARIO REMATAR LAS PREVISIONES DE FUTURAS COLUMNAS CON REPISON A MODO DE PRETIL DE AZOTEA, SIGUIENDO LAS INDICACIONES CORRESPONDIENTES.