



B).- PESOS.

ESPEJOR	NUCLEO NORMAL
10mm.	7.5Kg/m2.
13mm.	9.2Kg/m2.
16mm.	12.3Kg/m2.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

FORRO DE MURO CON PLACAS DE TABLAROCA.

1.- DEFINICION:

PLACA DE ROCA DE SULFATO DE CALCIO CALCINADO MEJORADO CON ADITIVO, FABRICADO Y LAMINADO EN DIVERSOS TAMAÑOS Y ESPESORES, CUBIERTA CON CARTONCILLO MANILA EN SUS 2 CARAS, UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, PLAFONES Y PROTECCION CONTRA INCENDIO.

2.- GENERALIDADES:

A).- DIMENSIONES COMERCIALES DE TABLAROCA.

ANCHOS: 1.22mts. x 60cms.
LARGOS: 2.40, 2.60, 3.00 Y 3.60mts.
ESPESORES: 10, 13 Y 16mm.

3.- LAS PLACAS DE TABLAROCA, SON FABRICADAS EN MEXICO ESCENCIALMENTE BAJO LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS QUE LAS HECHAS EN OTROS PAISES. ESTAS ESPECIFICACIONES SON PREPARADAS POR LA "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS", BAJO LA DESIGNACION DE C-36.

4.- TRATAMIENTO DE JUNTAS Y BORDES.

LA GRAN ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE TABLAROCA, HACE POSIBLE QUE LAS JUNTAS QUEDEN PERMANENTEMENTE OCULTAS. PARA ESTE FIN, LOS BORDES DE LA TABLAROCA SON REBAJADOS, FORMANDO UNA DEPRESION POCO PROFUNDA PARA RECIBIR EL COMPUESTO ADHERENTE Y LA CINTA CUBREJUNTAS, LOS CUALES PROPORCIONAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE LISA.